



Floor Expert

Side 01/02

Date 2017-08-16

Erstatter: Ny



CascoLin Plus

Speciallim til linoleum uden akustik bagside. Desuden velegnet til korkment og tekstile belægninger samt nålefilt.

- Hurtigt afbindende limfuge
- Godt hug
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Indeholder ikke APEO
- Kontorstolefast
- Velegnet til områder med høj belastning.

TEKKNISKE DATA

Basis: copolymer akryl dispersion

Farve: beige

Opløsningsmidler: vand

Konsistens: tixotropisk

Vægtfylde: ca. 1.200 kg/m³

Tørstof: ca. 81 %

Viskositet: ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

Forbrug: 3-3,5 m²/l (se skema)

Påføringsstemperatur: +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat

Monteringstid: sugende underlag ca. 0-20 min.

Flammepunkt: intet

pH: ca. 7,2

Værktøj: tandet spartel fx. 6121

Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

FORBRUG

Materiale	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Tekstil	3-3,5 m ² /l	3,5-5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	3,5-5 m ² /l
Korkment	3 m ² /l	

KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.
- Linoleum skal altid monteres på et sugende underlag i våd lim.

På sugende underlag

- Påfør limen med en tandet spartel fx 6121. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monterings-tiden.
- Montér belægningen så snart det er muligt eller efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

Bemærk; For bedste resultat skal linoleum monteres på et sugende underlag i våd lim.



Floor Expert

På ikke sugende underlag

- Lav et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget.
- Følg derefter instruktionen for sugende underlag.

EMBALLAGE

- 10 liter

HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærdning fjernes med varmt vand og sæbe eller Sika handclean eller lignende.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Limfaser ved montering af gulvbelægning

VENTETID

Det tidsrum der er nødvendigt for at tørre limen ud på fx ikke sugende underlag, for at undgå luftbuler. Ikke alle lime har denne fase, men skal i stedet have belægning monteret med det samme.

MONTERINGSTID (VÅDLIMNING)

Det tidsrum, hvor gulvbelægningen monteres på underlaget, skæres til osv.

MONTERINGSTID (HÆFTELIMNING)

Det tidsrum hvor gulvbelægningen monteres på underlaget, skæres til osv.

VARMEAKTIVERING

Det tidsrum, hvor limen er tørret, men det fortsat er muligt at varmeaktivere den.

TID

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk